ConTec LCR

CE 0483

Estimadas/os clientes,

Mucho le agradecemos que se haya decidido usted por un producto de calidad de la casa Dentaurum.

Para que usted pueda emplear este producto de forma segura y fácil y obtener los mayores beneficios posibles del mismo para usted y los pacientes, debe ser leido detenidamente y observado este modo de empleo.

En un modo de empleo no pueden ser descritos todos los datos y pormenores de una posible aplicación o utilización. Por eso nuestra línea telefónica directa (Hotline) está a su disposición para preguntas o sugerencias.

De forma regular nuestros productos son puestos al dia y actualizados en el desarrollo técnico. Por este motivo le recomendamos leer atentamente el modo de empleo actualizado adjunto cada vez, aún cuando se utilice a menudo el mismo producto.

Modo de empleo

ConTec LCR, Adhesivo fotopolimerizable para retenedores

Información general

El adhesivo retenedor ***ConTec LCR*** es un composite microhibrido radiopaco. Se usa en combinación con el primer ***ConTec Prime***. Dada su baja viscosidad ***ConTec LCR*** humedece y se adapta bien a la sustancia del diente. El material se caracteriza por una alta estabilidad y resistencia en el color. ***Contec LCR*** contiene un 64 % partículas de cargas inorgánicas (dióxido de silicio altamente dispersado, micropartículas de cargas de vidrio aprox. 0,7 µm).

Ámbitos de aplicación

Fijación de retenedores

Preparación de las superficies de esmalte

Limpiar las superficies a grabar con una pasta de pulido sin fluoruros y agua. A continuación secar detenidamente con aire libre de aceite.

Grabar las superficies del esmalte con el gel grabador ***ConTec Etch*** durante 15 seg. por lo menos.

En caso de superficies de esmalte fluorizadas, dejar actuar el gel grabador aprox. 10 seg. más.

Enjuagar el esmalte detenidamente con agua durante 10 seg. después secar con aire. Las superficies del esmalte grabadas deben aparecer blanco-mate. Mantener las superficies a trabajar secas. En caso de que el esmalte grabado sea contaminado con saliva, se debe repetir el proceso de grabado durante 10 seg.

Aplicación del *ConTec Prime*

Dar un poco de ***ConTec Prime*** en la paleta de dosificación. A continuación aplicar una capa fina y homogénea con un pincel a las superficies del diente a adherir el bracket.

Aplicación

Flow Caps: Quitar la capa de protección de la cápsula flow. Insertar bajo ligera presión cápsula en la apertura del dispensador (***ConTector***) hasta que encaje y tirar del mismo hacia delante. Dependiendo de la indicación, girar la cánula de metal en la dirección deseada. Aplicar ***ConTec LCR*** directamente presionando la palanca lenta y regularmente.

¡Utilizar los Flow Caps sólamente para el tratamiento de un paciente!

Aplicar ***ConTec LCR*** a las puntas del hilo metálico retenedor preformado, que se posiciona después en la boca del paciente. El material en las puntas del hilo metálico se debe fotopolimerizar durante 40 seg. para una "prefijación". Después se aplica el adhesivo entre el hilo metálico y la superficie grabada del diente. Dependiendo del diente se debe fotopolimerizar el adhesivo durante 40 seg.

Posicionar la fuente de la luz del aparato a la superficie del adhesivo que debe ser polimerizado. Si la distancia asciende a más de 5 mm, se debe contar con una polimerización deficiente. Esto puede causar decoloraciones, adhesión insuficiente a la superficie del diente, así como desprendimiento del retenedor.

Después de la polimerización se pueden eliminar los restos y realizar el acabado, con refrigeración (p. ej. puntas de diamante finas o extrafinas, discos de pulir).

Atención

- No tratar las cápsulas (Flow Caps) con productos para la limpieza o desinfectantes.
- Antes de la aplicación de ***ConTec LCR*** hay que tener una temperatura ambiente.
- Aplicar ***ConTec LCR*** con una presión regular pero no muy fuerte.
- Para la fotopolymerización del material son apropiados los aparatos de polymerización habituales. La fuerza de la luz no debería descender los 500 mW/cm² en aparatos con luz halógena así como los 300 mW/cm² en lámparas con diodo luminoso (LED).

Instrucciones de seguridad

- El adhesivo para los brackets, así como el primer contienen Bis-GMA, dimetacrilatos de uretano, TEGDMA, metacrilatos de hidroxietilo, BTH y aminos. En caso de alergias contra uno a más de estos componentes del primer o del adhesivo, no se deben utilizar estos productos.
- Aunque no se conocen efectos secundarios, no se pueden excluir sensibilidades con pacientes hipersensibles.
- Tratamientos con colutorios catiónicos, relevadores de placa y clorhexidina pueden causar decoloraciones.

Advertencia

Se debe evitar el contacto duradero y repetido del material no polimerizado con la piel y la mucosa. En caso de contacto lavarse la piel con agua y jabón inmediatamente. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua y consultar a un oculista.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrados los recipientes a temperaturas ambientes. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Programa de suministro

Surtido ***ConTec LCR***: **163-530-00**

Contenido:
- 10 flow cápsulas de adhesivo ***ConTec LCR*** de 0,25 g
- 1 jeringa gel grabador ***ConTec Etch*** 5 ml + 2 cánulas de aplicación
- 1 frasco ***ConTec Prime*** 5 ml
- 50 pinceles
- 1 portapinceles dental desechable
- 2 blocs de mezcla
- 1 modo de empleo

Productos sueltos

25	flow cápsulas de adhesivo ***Contec LCR*** de 0,25 g	**163-531-00**
1	jeringa gel grabador ***ConTec Etch*** 5 ml + 2 cánulas de aplicación	**163-512-00**
1	frasco ***ConTec Prime*** 5 ml	**163-513-00**
50	pinceles	**163-417-00**
5	portapinceles	**163-419-00**
2	blocs de mezcla	**163-416-00**

El surtido REF 163-530-00 no contiene el producto

1 ***ConTector,*** aplicador para flow caps **163-532-00**

Para sus preguntas está a su disposición la línea telefónica directa / Hotline de ortodoncia, técnica fija, teléf.: +49 72 31/803-550

Fecha de la información: 02/06

989-696-40 Versión para internet

DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Alemania · Tel. +49 72 31 / 80 35 50 · Fax +49 72 31 / 80 32 95
E-Mail: info@dentaurum.de · www.dentaurum.de